

PAREXUSA



Antiquing Gel



製品の概要

- ◇着色された半透明の水溶性アクリルエマルジョンです。
- ◇着色、シーリング、またコンクリート、モルタル、セメント系下地材の保護用に使用できます。
- ◇特にValinace Finishとの併用に開発された塗材で、アンティークな雰囲気創りには最適です。
- ◇下地まで浸透しマットな光沢感で装飾性と保護性を兼ね備えています。
- ◇水蒸気透湿性・耐水泡性

用途

- ◇内壁・外壁に施工できます。
- ◇美しい斑紋がアンティークな雰囲気を創ります。
- ◇着色塗仕上と併せて使用します。
- ◇艶有りアクセントカラー材としても使用できます。

特徴

- ◇高接着力
- ◇多様な下地材に適応
- ◇洗練された優雅な雰囲気が容易に創造できます
- ◇修正・補正が可能
- ◇室内・室外に施工可能
- ◇施工が容易
- ◇低VOC
- ◇高耐久性

容量

3.79リットル(1ガロン)/ペール缶 (正味重量3.6kg)

定価

12,000円 / 缶 (1 ガロン)

保管

◇直射日光を避け、凍結しないようにする。

有効期間

適切な保管場所、未開封で1年

施工面積

原液：約18.6～23.2㎡/缶(3.79リットル)

2倍希釈：約37.2～46.4㎡/缶(3.79リットル)

但し、施工方法、施工面テクスチャーによる

取扱色 (塗り見本は2倍希釈にて塗付)



Rocky Nook
4013



Dry Wheat
5022T



Polished Leather
4083D



Tapestry Beige
4064T



Mansion Gold
5043D

Antiquing Gel

下地処理

- ◇下地は傷みや不具合のないものを使用して下さい。
埃、油脂、養生剤、シーラー、シリコン剤など接着の妨げとなるようなものがないことを確認して下さい。
- ◇耐候性セメント系表面は3000psiの圧力での洗浄が必要です。
- ◇新しいポルトランドセメントベースのスタッコやコンクリート、モルタル表面は表面のpH値が9以下になるまで養生して下さい。
- ◇ツヤや光沢のあるコンクリートは、サンディングして、表面を少し荒らすようにして下さい。

攪拌

- ◇Antiquing Gelを使用する前に1～2分軽く攪拌して下さい。最大で水と1：1の割合までの希釈が可能です。

施工方法

- ◇ParexUSAは、この製品を施工する現場の模型を作り、施主やデザイナーの意図とあっているかどうかを確認することを推奨します。
- ◇作業の進行過程で、定期的に遠目から眺めて全体が意図したものと同じような仕上がりになっているかどうかを確認して下さい。
- ◇雨天など、湿度が高い場合は、施工を控えて下さい。
- ◇スポンジ、ブラシ、ローラー、スプレーなど適切な器具を使用してAntiquing Gelを適切に処理された下地へ施工します。
- ◇濡れたスポンジにAntiquing Gelを取り、必要な分を取ります。様々な手法で思い通りの仕上がりになります。
- ◇Antiquing Gelも他のステインと同じく乾燥や熱による塗継ムラやピンホールが塗り面にできる場合があります。それらを最小限にする為に以下のことを参照して下さい。
 - －直射日光の下や、熱い表面には塗らないで下さい。
 - －極薄く施工して下さい。
 - －酷く風雨に晒されたコンクリートに施工する場合は、二度塗りして下さい。
 - －1層目に塗継ムラが表れたら2層目を施工して下さい。
 - －水平面への施工は、水で薄めて濡れたスポンジで施工して下さい。

清掃

Antiquing Gelが乾燥してしまう前に施工用具等を洗浄して下さい。

注意事項等

- ◇艶出し加工をしたような光沢のある面、密度の高い表面やセラミックには施工しないで下さい。
- ◇施工面は必ず傷みがなく清潔で乾燥していることを確認して下さい。残留物があると接着が不十分となりますので注意して下さい。
- ◇施工面や室温が4度を下回る場合や、48度を上回る場合には施工をしないで下さい。そのような状況になる恐れがある場合は適切な保護措置をとって下さい。
- ◇湿度が極端に高い場合や、湿り気の多い天気、雨が24時間以内に降る可能性がある場合は外壁には施工しないで下さい。
- ◇直射日光の当たる場所での施工は美観が損なわれることがあります。
- ◇一旦、Antiquing Gelを塗ると完全に取り除くことはできません。少しずつ塗りながら思い通りに仕上がるように作業を進めて下さい。深い色調を出すには重ね塗りをして下さい。
- ◇Antiquing Gelを塗りたく内面は覆うなどして保護して下さい。
- ◇スプレー施工をする場合は特に上記の事柄に注意して下さい。風の強い場合は更なる注意が必要です。
- ◇攪拌や施工時は、保護の為にマスクやゴーグル、手袋等を着用して下さい。
- ◇万が一、目に入った場合は流水で洗い流して下さい。炎症がある場合には直ちに医療措置を受けて下さい。
- ◇研磨剤等を使用しないで下さい。Antiquing Gelは石鹼で落ちる水溶性です。温かい水で洗浄して下さい。
- ◇水平面へ施工する場合は、色持ちがあまりよくはないことをご承知下さい。
- ◇製品に関する詳しい情報等はMSD（製品安全データシート）を参照して下さい。最新のMSDSはParexのホームページでご覧頂けます。
- ◇この製品説明書は、発行時での最新情報に基づき誠実に作成されています。これらの情報は、通常環境と作業状態の下で、ここに揚げられている製品が、適切な使用と施工がなされる為のガイドラインとして使用者に提供されることを目的としています。一つとして同じ施工はありませんので、ParexUSAは多種多様な、あるいは予測不可能な状況で発生する事柄に関しては責任を負わないこととします。

PAREXUSA
www.parexusa.com

Corporate Office

Parex USA, Inc.
4125 E. La Palma Ave., Suite 250
Anaheim, CA 92807
(866) 516-0061
Tech Support: (800) 226-2424

Facilities

French Camp, CA
North Hollywood, CA
Riverside, CA
Colorado Springs, CO
Haines City, FL
Duluth, GA
Redan, GA
Albuquerque, NM
Allentown, PA
San Antonio, TX

